

Elite

Fini à plancher tout système



Applications :

Préparation :

Avant l'application initiale, le plancher doit être décapé de tout ancien fini à plancher, rincé à l'eau potable puis séché. L'application d'un bouche-pores est hautement recommandée avant l'application du fini.

Application initiale :

À l'aide d'une vadrouille propre et d'un seau, appliquer 1-3 couches (selon la porosité du plancher). Laisser sécher complètement entre chaque couche, environ 30 minutes ou plus selon les conditions ambiantes.

Entretien :

Balayer ou passer la vadrouille à sec fréquemment. Entretenir périodiquement avec une solution correctement diluée de détergent neutre à l'aide d'une vadrouille ou d'une auto-récureuse. Les zones hautement piétinées peuvent être frottées et du fini peut être réappliqué au besoin. Lorsque nécessaire, polir par vaporisation. Il est grandement recommandé de brunir le fini quotidiennement, mais ce n'est pas impératif.

Avantages :

- Brillance exceptionnelle
- Résistant à l'usure et éraflure
- Excellente résistance aux glissements
- Résistant aux détergents
- Protège les planchers résilients et non résilients


Codes :

- **Codes de produit :** 52051 (5 l)
52052 (20 l)
- **UPC :** 0 56069 52051 5 (5 l)
0 56069 52052 2 (20 l)

Spécifications :

Couleur	Blanc
DIN	Non
Odeur	Acrylique
pH	8,2 - 8,7
Viscosité	Non déterminé
Solvant	Non
Phosphates	Non
SIMDUT	Oui
ECOLOGO	Non
Sécurité alimentaire	Non
Cachère	Oui
Couverture	170 m ² (1830 pi ²) à 280 m ² (3014 pi ²) (5 l)
Nombre de couche(s)	1 - 3
Temps de séchage	30 minutes
Indice de réfraction	27,3 - 27,9
Solides non-volatiles	20 %
COF	0,6
Évaluation de brillance	85 - 89 %
Durée de validité	Jusqu'à 3 ans après la fabrication

Formats disponibles :



5 l

20 l

Emballage :

Bouteille : 6,1" x 6,1" x 12,6" (15,5 x 15,5 x 31,9 cm)
12,25 lb (5,56 kg)

Seau : 12" x 12" x 16" (30,5 x 30,5 x 41 cm)
48 lb (22 kg)

Boîte (5 l) : 12,4" x 12,4" x 13"
49 lb (22,23 kg)
4 par caisse

